



ساخت آشکارساز سوسوزن با استفاده از نانوذرات کادمیم تنگستات برای آشکارسازی پرتو های گاما و ایکس کم انرژی

اشرف زاده، علی* (۱) - مصطفی، زاهدی فر (۱ و ۲) - رحیمی، منیجه (۱)

^۱ دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته ای، دانشگاه کاشان

^۲ پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان

چکیده:

نانوذرات کادمیم تنگستات به روش هیدروترمال ساخته شد. مشخصه یابی، مورفولوژی نانوذرات و چگونگی مکانیزم تحریک به ترتیب به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و گسیل لومینسانس (PL) بررسی شد. اندازه تقریبی نانوذرات با استفاده از فرمول دبی-شیرر ۲۰ نانومتر بدست آمد. خواص لومینسانس، مکانیزم فرآیند گسیل در طول موج تحریک ۲۹۰ نانومتر با طیف های فتولومینسانس (PL) مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ سوسوزنی نمونه ها با استفاده از چشمه آلفا از ای آمرسیم ۲۴۱ با اکتیویته 3.4×10^5 بکرل اندازه گیری شد.

کلمات کلیدی: نانوذرات کادمیم تنگستات، ذرات آلفا، آشکارساز سوسوزن، سنتز هیدروترمال، فتولومینسانس

Fabrication of a scintillation detector for detecting of low energy Gamma & X-ray by using CdWO₄ nanoparticles

Abstract: In this research CdWO₄ nanoparticles was synthesized by hydrothermal method. The effect of different reaction conditions on structural and optical properties was studied by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Photoluminescence (PL) using an excitation wavelength of 290 nm. Nanoparticle size was obtained about 20 nm by using Debye-Scherrer formula. For studying the scintillation property, 241Am with activity of 3.4×10^5 Bq was used as alpha source.

Keywords: CdWO₄ nanoparticles, Alpha particles, scintillator detector, Hydrothermal Synthesis, Photoluminescence

مقدمه :

آشکارسازهای سوسوزن بخاطر خصوصیات ویژه و منحصر به فرد آنها همواره توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده اند. از جمله موادی که در آشکارسازی پرتوهای ایکس و گاما از آنها استفاده میشود، سوسوزنهای می باشند. نخستین جامدی که به عنوان یک آشکارساز ذره به کار رفت، سوسوزنی بود که رادرفورد در آزمایشهای خود در زمینه ی پراکندگی ذرات آلفا مورد استفاده قرار داد [1]. سوسوزن ها در اصل مواد




لومینسانسی هستند که فوتون های با انرژی بالا را جذب و پس از آن نور مرئی ساطع می کند. این مواد می توانند به صورت گازی، مایع و یا جامد، آلی یا غیر آلی (شیشه ای، تک کریستال، سرامیک) باشند. یکی از مواد سوسوزن که به صورت قابل توجهی در پزشکی و توموگرافی رایانه ای به کار گرفته می شود کادمیوم تنگستات است. از جمله بارزترین خواص این سوسوزن جذب بالای پرتو های پر انرژی، چگالی بالا و پایداری بالای شیمیایی آن است [2]. مواد سوسوزنی که امروزه در آشکارسازی استفاده می شود اکثرا تک کریستال بوده و قیمت مواد اولیه و روش تولید و ساخت این مواد به اندازه مورد نظر و شکل مورد دلخواه همگی در هزینه نهایی تاثیر دارد که این هزینه معمولا بالاست. در راستای رفع مشکلات مذکور پژوهش هایی در دهه اخیر بر روی نانومواد انجام شده است. در این مطالعه نانوذرات کادمیم تنگستات به روش هیدروترمال ساخته شد و مشخصه یابی ساختاری و سوسوزنی آن بررسی شد.

روش کار :


سنتز نانو ذرات کادمیم تنگستات به روش هیدروترمال انجام شد. در ابتدا به منظور سنتز نانو ذرات کادمیم تنگستات از سدیم تنگستات و کادمیم نیترات با درجه خلوص ۹۹٪ به عنوان مواد اولیه و همچنین از تری سدیم سیتريد به عنوان سوخت واکنش و از بریج به عنوان سورفکتانت استفاده شد. به این منظور ۲/۵ میلی مول سدیم تنگستات در ۱۵ سی سی از آب دوبار یونیزه شده به مدت ۱۵ دقیقه بر روی هیتر استیرر ۵۰ درجه سانتی گراد در دمای اتاق حل گردید (محلول ۱). سپس بر اساس نسبت استوکیومتری، ۲/۵ میلی مول کادمیم نیترات در ۱۵ سی سی آب یون زدایی شده در دمای اتاق حل گردید (محلول ۲). در ادامه ۰/۱ میلی مول از تری سدیم سیتريد درون ۱۵ میلی لیتر آب یون زدایی شده حل شد. به مقدار مولى مناسب سورفکتانت واکنش هم به محلول ذکر شده اضافه شد، تا حل گردد (محلول ۳). سپس محلول ۳ به محلول ۲ اضافه شد و پس از آن محلول ۱ به آرامی به محلول ۲ که توسط یک همزن مغناطیسی هم زده میشد، در دمای اتاق اضافه گردید. محلول حاصل درون اتوکلاو قرار داده شد و به مدت ۸ ساعت درون آن در دمای ۱۸۰ درجه سلسیوس قرار داده شد. بعد از طی این مدت رسوب سفید رنگی در ته ظرف تشکیل شد. این رسوب حدود ۵ مرتبه با آب یون زدایی شده و در دستگاه سانتریفیوژ شست و شو داده شد. سپس رسوب شست و شو داده شده به مدت ۶ ساعت در دمای ۸۰°C در کوره خشک شد.

برای آنالیز XRD از دستگاه پراکندگی اشعه ایکس (XRD) Panalytical مدل X'PertPro استفاده شد. طیف XRD نانوذرات کادمیم تنگستات در شکل ۱ نمایش داده شده است. این طیف با طیف مرجع به شماره ۰۴-۰۱-۰۴۸۸ مطابقت دارد که نشان می دهد نانو بلور کادمیم تنگستات به درستی تشکیل شده است. با استفاده از این طیف و فرمول دبای-شرر سایز ذرات حدودا بین ۲۰ تا ۲۵ نانومتر تخمین زده شد. که با

تصویر SEM نیز هماهنگی مناسبی دارد. شکل ۲ تصویر SEM نانوذرات کادمیم تنگستات را نشان می دهد.




شکل ۱- طیف XRD نانوذرات CdWO₄ به روش هیدروترمال




شکل ۲- تصویر SEM نانوذرات CdWO₄

شکل ۳ طیف نشر نانو بلورهای کادمیم تنگستات در طول موج برانگیختگی ۲۹۰ نانومتر را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می شود این ذرات دارای قله گسیلی در طول موج ۴۷۰ نانومتر می باشد. شدت فوتولومینسانس کادمیم تنگستات به عوامل مختلفی از جمله مورفولوژی، pH محلول، دما و زمان پخت بستگی دارد [3-6].



شکل ۳- طیف فوتولومینسانس نانوذرات کادمیم تنگستات با طول موج برانگیختگی 290 نانومتر

بررسی پاسخ سوسوزنی نانوذرات کادمیم تنگستات توسط چشمه آلفا ی آمرسیم ^{241}Am با اکتیویته $3/4 \times 10^5$ بکرل و با استفاده از لامپ تکثیرکننده فوتونی با مدل R6095HA با حداکثر حساسیت در 420 نانومتر و مجموعه طیف نگاری مطابق با چیدمان شکل ۴ انجام شد. همانطور که در شکل ۵ مشاهده می شود ماده سنتز شده حساسیت خوبی نسبت به ذرات آلفا نشان می دهد. در واقع کوچکتر بودن اندازه ذرات، نانوبلورهای کادمیم تنگستات و جفت شدگی نسبتا خوب بین طیف گسیلی نانوذرات و لامپ تکثیرکننده فوتونی موجب حساسیت بهتر و افزایش بازدهی شمارش شده است چون با تابش آلفا بر روی نمونه تقریبا تمام انرژی ذرات آلفا توسط آن جذب شده و موجب بهبود عملکرد سوسوزنی شده است.




شکل-۴ چیدمان آزمایش برای اندازه گیری طیف سوسوزنی.



بحث و نتیجه گیری :

در این تحقیق نانو ذرات کادمیم تنگستات به روش هیدروترمال سنتز شد. الگوی پراش پرتوی ایکس حاکی از تشکیل ذرات و داشتن ابعادی به اندازه نانو می باشد. با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) متوسط اندازه ذرات در حدود ۳۰ نانومتر مشاهده شد. در طیف فوتولومینسانس این ماده قله گسیلی در ۴۷۰ نانومتر دیده شد. بررسی پاسخ سوسوزنی نمونه ها تحت تابش چشمه ی آلفازای ^{241}Am انجام گردید. با توجه به حساسیت خوب این نانوبلورها نسبت به ذرات آلفا، نانوذرات سوسوزن کادمیم تنگستات به عنوان ماده سوسوزن برای شمارشگری پرتوهای کم انرژی ایکس و گاما مناسب است.



شکل-۵: طیف سوسوزنی نمونه لایه نشانی شده بر روی پلکسی گلاس تحت تابش ذرات آلفای چشمه ^{241}Am در مدت زمان ۰۰ ثانیه

مراجع :

1. Tsoulfanidis N. Measurement and detection of radiation. CRC press; 2013 Nov 12.
2. Knoll, G.F Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th Edition. 2000
3. H. LotemandandZ. Burshtein. Method for Complete Determination of a Refractive Index Tensor by reflectance: Application to CdWO4. Opt. Lett, vol.12, (1987) 561-563
4. Hossein Ziluei, Majid Mojtahedzadeh, Rouhollah Azimirad, Farhoud Ziaie. Preparation and optimization of new CdWO4 composite layer as an alpha particle counter. 2014. ISI



5. Xianlin Ren. Fabrication and luminescence of CdWO₄ particles by a hydrothermal process. Springer Science+Business Media New York 2014
6. Hong-Wei Liao, Yan-Fei Wang, Xian-Min Liu, Ya-Dong Li, and Yi-Tai Qian. Hydrothermal Preparation and Characterization of Luminescent CdWO₄ Nano rods. Chem Mater.2000.