



سنتز نانو ذرات $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7: \text{Mg}$ و بررسی ویژگی های دزیمتری آن

رحیمی بالکانلو^۱، منیجه^۱ زاهدی فر، مصطفی^{۱*}؛ صادقی، احسان^{۱،۲}؛ طالبی، مطهره^۱

^۱ گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

^۲ پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده:

نانوذرات لیتیوم تترابورات ($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$) آلائیده شده با Mg به روش پخت حالت جامد (*solid state sintering*) ساخته شد. شناسایی ساختار نانوذرات بوسیله الگوی پراش پرتو ایکس (*XRD*) صورت گرفت. شکل و اندازه نانوذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (*SEM*) بررسی شد. تعداد قله ها در منحنی درخشش ترمولومینسانس (*TL*) و پارامترهای سینتیک مربوط به هر قله به وسیله برنامه کامپیوتری مبتنی بر سینتیک مرتبه عام تعیین شدند. منحنی درخشش ترمولومینسانس این نانوذرات شامل ۲ قله است که در دماهای ۴۴۰ و ۵۳۳ کلوین واقع شده و بیشترین پاسخ ترمولومینسانس، برای ۰/۵ درصد مولی ناخالصی Mg بدست آمد. همچنین پاسخ خطی نسبت به پرتوهای گاما در بازه ۱ تا ۲۰ کیلوگری مشاهده شد.

کلمات کلیدی: ترمولومینسانس، نانوذرات، دزیمتری، $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7: \text{Mg}$

Synthesis of $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7: \text{Mg}$ nanoparticles and study of its dosimetry characteristics

Rahimy balkanlou, manijeh¹; Zahedifar, mostafa^{1,2}; Sadeghi, ehsan^{1,2}, Talebi, motaharh

¹ Department of Physics, University of kashan, kashan

^{1,2} Institute of nanoscience and nanotechnology, University of kashan, kashan

Abstract:

Nanoparticles of Mg-doped $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ were synthesized by solid state sintering method. The formation of nanostructures was performed by X-ray diffraction (XRD) pattern. Its shape and size was also confirmed by scanning electron microscope (SEM). The computerized glow curve de-convolution (CGCD) method was employed to determine the number of component glow peaks and kinetic parameters of the synthesized nanoparticles. Its thermoluminescence (TL) glow curve contains two glow peaks at around 440 and 533 K. the maximum sensitivity was found at 0.5 mol % of Mg impurity. Also, the linear dose response to gamma rays was observed in the range of 1 to 20 kGy.

Key words: Thermoluminescence, Nanoparticles, dosimetry, $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7: \text{Mg}$



مقدمه :

در چند دهه اخیر در شاخه‌های مختلف دزیمتری بخصوص در زمینه دزیمتری شخصی، بالینی و محیطی، تلاش‌های فراوانی برای توسعه فسفرهای ترمولومینسانس انجام شده است. در میان ویژگی‌های متعددی که یک دزیمتر ترمولومینسانس (TL) باید داشته باشد، معادل بافت بدن بودن (از نظر مقدار جذب دز پرتوهای یونیزان) یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که در دزیمتری شخصی و بالینی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این میان لیتیوم تترابورات با عدد اتمی مؤثر ۷/۳۲ که بسیار نزدیک به بافت بدن است توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این فسفر آلاینده شده با عناصر واسطه و عناصر نادر خاکی یکی از بهترین مواد برای استفاده در مطالعات سوسوزنی و دزیمتری ترمولومینسانس است. لیتیوم تترابورات آلاینده شده با ناخالصی منگنز اولین ماده ترمولومینسانسی بود که برای کاربردهای دزیمتری بدون وابستگی به انرژی توسط Schulmanl و همکارانش پیشنهاد شد [۱]. سپس Brunskill آماده سازی این ماده را برای تولید یک آشکارساز هم ارز بافت مفید گسترش داد [۲]. تا به امروز مطالعات اندکی در مورد خواص نوری و ترمولومینسانس تترابورات با ناخالصی منیزیم انجام شده است [۳-۴].

نانوتکنولوژی نفوذ روز افزونی در بیشتر علوم دارد که این می‌تواند به دلیل خواص متفاوت مواد نانو ساختار نسبت به مواد توده‌ای باشد. پژوهش‌ها بر روی خواص ترمولومینسانس این مواد ویژگی‌های بارزی مانند تغییر حساسیت و همچنین اشباع در دزهای بالا را نشان می‌دهد [۵]. در این پژوهش نانوذرات لیتیوم تترابورات آلاینده شده با ناخالصی منیزیم به روش پخت حالت جامد برای اولین بار ساخته و خواص دزیمتری آن در پرتودهی گاما مطالعه شد.

روش کار :

ساخت نانوذرات لیتیوم تترابورات آلاینده با منیزیم با روش پخت حالت جامد انجام گرفت. مواد به کار رفته در این روش عبارت‌اند از : لیتیوم کربنات، بوریک اسید، منیزیم کلراید که همگی موادی با درجه خلوص بالا هستند. برای انجام واکنش مواد لیتیوم کربنات، بوریک اسید و منیزیم کلراید به ترتیب با نسبت وزنی مناسب در آسیاب به مدت ۷ دقیقه ساییده شدند تا کاملاً یکنواخت شوند. سپس ماده به دست آمده در یک بوتله چینی در کوره‌ای که دمای آن بصورت دو مرحله‌ای تنظیم شده است، قرار داده شد. در مرحله اول کوره در دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت نگه داشته شد و سپس در مرحله بعد دمای کوره تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد افزایش یافت و به مدت ۲ ساعت در این دما نگه داشته شد. طی این مدت، مواد با یگدیگر واکنش داده و مواد اضافی موجود تبخیر شدند. پودر سفید رنگی حاصل می‌شود که به منظور همگنی دوباره آسیاب شد.


بررسی ساختار نانوذرات سنتز شده با الگوی پراش پرتو ایکس با دستگاه max C III-D Rigaku پراش اشعه ایکس با فیلتر نیکل و تابش K_{α} مس، انجام شد. پرتودهی گاما ی نمونه‌ها با چشمه ^{60}Co صورت گرفت. برای قرائت نمونه‌های پرتودهی شده از یک دستگاه Harshaw TLD Reader مدل ۴۵۰۰ استفاده شد. نمونه‌ها از دمای ۵۰ تا ۳۵۰ درجه سلسیوس با آهنگ گرمادهی 2°C/s قرائت شدند.

نتایج

در شکل ۱ الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات ساخته شده لیتیوم تترابورات مشاهده می‌شود. نتایج بدست آمده ساختار تتراکونال لیتیوم تترابورات را تأیید می‌کند که مطابق با کد مرجع به شماره ی (۱۱۴۰-۲۲) می‌باشد. میانگین اندازه ذرات با استفاده از فرمول شرر و پهنای نصف بیشینه قله XRD تخمین زده شد:

$$D = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos\theta}$$

D میانگین اندازه ذرات، λ طول موج تابشی، β پهنای نصف بیشینه قله بر حسب رادیان و θ زاویه براگ است. اندازه ذرات محاسبه شده ۳۰ نانومتر بود. تصویر SEM نمونه‌های ساخته شده در شکل ۲ دیده می‌شود. با توجه به این شکل، متوسط اندازه نانوذرات ۵۰ نانومتر است و ذرات از توزیع اندازه و همگنی مناسبی برخوردارند.




شکل ۱: الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$.

یکی از جنبه‌های مهم که برای هر ماده دزیمتری TL مورد بررسی قرار می‌گیرد، منحنی درخشش ترمولومینسانس آن ماده است. برای توصیف قله‌های ترمولومینسانس و تعیین پارامترهای سینتیک نانوذرات از مدل سینتیک مرتبه‌ی عام استفاده شد. برازش منحنی‌های تجربی ترمولومینسانس به وسیله‌ی برنامه کامپیوتری که مبتنی بر الگوریتم Levenberg-Marquart انجام شد. این برنامه بر اساس تکرار است و از تطبیق پارامترهای هندسی قله تجربی مانند I_m و T_m با نتایج تئوری، قله تجربی را برازش می‌کند.

میزان انطباق قله‌های تجربی و نظری با استفاده از رابطه FOM که به صورت زیر است تعیین می‌گردد:


$$FOM = \frac{\sum |y_i - f_i|}{\sum y_i} \times 100$$

که در آن y_i مربوط به داده های تجربی است و f_i بهترین مقداری است که از طریق برازش به دست می آید . FOM میزان انطباق منحنی تئوری و تجربی را نشان می دهد. هر چه مقدار حاصل کوچکتر باشد انطباق بیشتری بین منحنی تئوری و تجربی وجود دارد [۶].




شکل ۲: تصویر SEM نانوذرات $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$ انیل شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه.

میزان ناخالصی تأثیر قابل توجهی بر روی شدت ترمولومینسانس و خصوصیات دزیمتری مواد دارد بنابراین تغییرات حساسیت ترمولومینسانس نانوذرات لیتیوم تترابورات با غلظت های ۰/۱، ۰/۳، ۰/۵، ۰/۷، ۰/۹ و ۰/۱ ناخالصی منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. شکل ۳ تغییرات حساسیت ترمولومینسانس $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$ را به صورت تابعی از غلظت های مختلف منیزیم آلاینده نشان می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می شود بالاترین حساسیت در غلظت ۰/۵ درصد مولی حاصل می شود. در تمام بررسی های دیگر این مقدار بهینه غلظت استفاده شد.



شکل ۳: تغییر حساسیت ترمولومینسانس با تغییر مقدار ناخالصی Mg.

در شکل ۴ منحنی تجربی و برازش شده ترمولومینسانس مشاهده می‌شود که مربوط به نانوذرات $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$ در پرتودهی با پرتو گامای به مقدار 1000 Gy با استفاده از چشمه ^{60}Co است. با توجه به شکل، منحنی از ۲ قله تشکیل شده که در دماهای ۴۴۰ و ۵۳۳ کلوین قرار گرفته‌اند. مقدار FOM $1/44$ بدست آمده، که نشان می‌دهد برازش با دقت بالایی انجام شده است. پارامترهای گیراندازی حاصل از برازش، در جدول (۱) آورده شده است که در آن، b مرتبه سینتیک، E انرژی فعال‌سازی T_m و I_m به ترتیب دما و شدت بیشینه قله است.




شکل ۴: منحنی تجربی و برازش شده ترمولومینسانس نانوذرات $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$

جدول ۱: پارامترهای گیراندازی نانوذررات $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$

peak	b	E (eV)	T_m (K)	I_m (a.u)
1	1.70	1.05	440	2046
2	2.1	1.55	533	522

پاسخ ترمولومینسانس نانوذررات نسبت به پرتو گاما در دزهای مختلف بررسی شد. همانگونه که شکل ۵ نشان می‌دهد، نمودار دز-پاسخ این نانوذررات نسبت به پرتو گاما در یک بازه ۱ تا ۲۰ کیلوگری خطی بوده که نشان می‌دهد می‌توان از این نانوفسفر به عنوان یک دزیمتر در دزیمتری دزهای بالا استفاده کرد.



شکل ۳: منحنی پاسخ ترمولومینسانس نانوذررات لیتیوم تترابورات آلائیده با منیزیم نسبت به پرتو گاما.

نتیجه گیری:

در این تحقیق، نانوذررات لیتیوم تترابورات با ناخالصی منیزیم به روش پخت حالت جامد ساخته شد. نتایج حاصل از آنالیزهای XRD و SEM تشکیل نانوذررات لیتیوم تترابورات را تأیید می‌کند. بیشترین پاسخ ترمولومینسانس نسبت به پرتوهای گاما با درصد ناخالصی ۰/۵ درصد مولی Mg حاصل شد. نتایج به دست آمده از رفتار این نانوذررات در برابر پرتو گاما نشان می‌دهد که دامنه پاسخ خطی این نانوفسفر بسیار بیشتر از نمونه‌های توده‌ای است.

سپاسگزاری

از مساعدت و همیاری دانشگاه کاشان در انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم



مرجع ها

- [1] J.H. Schulman, R.D. Kirk, E.J. West; "Use of Lithium Borate for Thermoluminescence Dosimetry"; Stanford University, Stanford, California, US, 1967.
- [2] R. T. Brunskili, P. G. Ukaea, Report 837 (W), HMSO, London 1968
- [3] Xiong Z Y, Tang Q, Zhang C X. Investigation of thermoluminescence in $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ phosphors doped with Cu, Ag and Mg. Sci China Ser G-Phys Mech Astron, 2007, 37(1): 1 —9
- [4] Mehrabi. M, Zahedifar. M, Hasanlu.S , Sadegi.E. S ynthesis of nanocrystalline $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{Mg}$ by combustion method and study their Luminescence behavior. IRANIAN JOURNAL OF RADIATION SAFETY AND MEASUREMENT, 2013 ,1 (4): 27 - 30.
- [5]N. Salah, S.S. Habib, Z.H. Khan, Atoms for Peace – An International Journal 3 (2010) 84.
- [6] H.G. Balian, N.W. Eddy, Figure-of-merit (FOM), an improved criterion over the normalized chi-squared test for assessing goodness-of-fit of gamma-ray spectral peaks, Nucl. Instruments Methods. 145 (1977) 389–395.