

بررسی قابلیت استفاده مجدد دزیترهای ماسفت تجاری پر توده‌ی شده توسط تابش گاما

اسلامی، بهارک* (۱) - اشرفی، صالح (۲)

۱ گروه فیزیک هسته ای، دانشگاه پیام نور، ایران

۲ گروه فیزیک هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله امکان استفاده مجدد از ماسفتهای تجاری به عنوان دزیتر برای اندازه گیری تابش گاما را بررسی می کند. نشان داده شده است که امکان استفاده مجدد آنها به پلاریزاسیون گیت هنگام تابش بستگی دارد. برای پلاریزاسیون گیت با ۸۷ هنگام تابش دهی، دزیتر پیموس می تواند دوباره برای اندازه گیری دز تابش، بعد از بازپخت در دمای اتاق، استفاده شود. دزیتر ماسفت با پلاریزاسیون گیت ۲۷ هنگام تابش، نیز می تواند برای اندازه گیری دز تابش دوباره استفاده شوند ولی نشان داده شده است که برای استفاده مجدد آنها، لازم است که دزیتر پیموس را بازپخت کنیم به طوری که محوشدگی بالاتر از ۸۰٪ باشد.

کلمات کلیدی: دزیتری، ماسفت، ولتاژ آستانه، تابش گاما، قابلیت استفاده مجدد

مقدمه :

در چند سال گذشته با پیشرفتهای اخیر تکنولوژی، علاقه فزاینده ای به دزیتری با استفاده از ماسفت ها (ترانزیستورهای اثر میدان نیم رسانای اکسید فلزی) به وجود آمده است [۱-۳]. این دزیترها برای کاربردهایی نظیر صنایع فضایی، هسته ای و رادیوتراپی پزشکی پیشرفت زیادی کرده اند [۴-۵]. هنگامی که ماسفت در معرض تابش یونیزان قرار می گیرد، جفتهای الکترون و حفره در لایه اکسید آن تشکیل می شود. حفره های با تحرک کمتر در لایه اکسید ماسفت به دام انداخته می شوند و بارهای اضافی را پدید می آورند که مشخصه های ترانزیستور را تغییر می دهند [۶]. بارهای ایجاد شده توسط تابش مستقیماً ولتاژ آستانه ترانزیستور را تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله تغییرات ولتاژ آستانه ایجاد شده توسط تابش یونیزان در ماسفتهای با عنوان روش پایش دز تجمعی تابش توصیف می کند. دزیتر ماسفت باید دو ضرورت اساسی دزیتری را بر آورده کند: حساسیت خوب نسبت به تابش داشته باشد و نیز تغییر قابل توجهی در ولتاژ آستانه ماسفت تابش دهی شده برای مدت طولانی ایجاد نشود.

افزایش حساسیت می تواند با افزایش اکسید گیت، با پشته کردن بیش از یک ترانزیستور، به کار بردن بایاس مثبت بر روی گیت هنگام تابش دهی به دست آید [۷-۸]. به خاطر ضروریات اشاره شده در بالا، لازم است که برای کاربردهای تجربی، وابستگی خطی بین شیف ولتاژ آستانه و دز تابش وجود داشته باشد. بعد از تابش تغییرات متداولی که روی می دهد، از دست رفتن اطلاعات دزیتری می باشد. باز آرایش بار در لایه اکسید ماسفت بعد از تابش دهی، موجب تغییر در ولتاژ آستانه می شود. این امر به سختی قابل اجتناب می

باشد. از دست رفتن اطلاعات دزیمتری هنگام باز پخت را می توان با محاسبه محوشدگی مشاهده نمود. محوشدگی بر حسب درصد بیان، وبه صورت زیر محاسبه می شود:

$$F(t) = \frac{\Delta V_T(R)}{\Delta V_T(0)} \quad (1)$$

که در آن $\Delta V_T(R)$ تغییر ولتاژ آستانه ماسفت با زمان بعد از تابش دهی می باشد و $\Delta V_T(0)$ تغییر در ولتاژ آستانه نسبت به تابش می باشد. مزایای دزیمتر ماسفت شامل بازخوانی سریع و غیر مخرب اطلاعات دزیمتری، اندازه بسیار کوچک آن، توان بسیار کم مورد نیاز، محدوده کاربرد دز وسیع، و قیمت بسیار قابل مقایسه ای آن با سایر دزیمترها می باشد [۹-۱۰].

روش کار :


نمونه های آزمایشگاهی مورد استفاده ترانزیستورهای ماسفت تجاری دارای کانال پی $^{31}N163$ می باشند. که با استفاده از چشمه تابش ^{60}Co تا دز کل ۵ گری تابش دهی شده اند. تمام اندازه گیریها در یک محیط آزمایشگاهی کنترل شده در دمای محیطی 20 ± 0.2 °C انجام شده است. بایاس گیت در طول تابش دهی، برابر ۲۰۸ و ۰ ولت بوده است. تابش دهی تمام نمونه ها به صورت عمود بر لایه اکسید گیت انجام شده است. بعد از تابش دهی، نمونه ها در دمای اتاق برای ۴۰ روز بدون بایاس گیت نگهداری شدند. بعد از آن، دوباره در همان شرایط برای بار دوم، تابش دهی شده اند. تمام اندازه گیریها بر روی نمونه با قطع کردن فرایند تابش دهی و نگهداری در دمای اتاق انجام شده است. منحنی مشخصه انتقالی ماسفتها با استفاده از آنالیزر نیم رسانای WQ4832 اندازه گیری شده است. ولتاژ آستانه ماسفت قبل از تابش V_{T0} ، و در طول تابش و نگهداری V_T از منحنی های مشخصه انتقالی، به صورت محل تقاطع محور V_G و برونیابی ناحیه خطی مشخصه $(\sqrt{I_D} - V_G)$ تعیین شده است.

$$\Delta V_T = V_T - V_{T0} \quad (2)$$


نتایج :

شکل های (۱) و (۲) و (۳) وابستگی ولتاژ آستانه به دز تابش را برای تابش دهی مرحله اول و دوم برای ولتاژ بایاس ۲۰۸ و ۰ ولت را نشان می دهند. چون خطای اندازه گیری در مقایسه با اصل کمیت اندازه گیری شده بسیار ناچیز می باشد، از نمایش خطا در منحنی ها جهت سادگی مقایسه اجتناب شده است. می توان دید که تقریباً یک وابستگی خطی بین شیفیت ولتاژ آستانه و دز تابش وجود دارد که ثابت می کند حساسیت دزیمتر پیموس برای دز تابش تا ۵ گری می تواند به صورت زیر تعیین شود.


$$S_V = \frac{\Delta V_T}{D} \quad (3)$$



شکل (۱) تغییرات ولتاژ آستانه بر حسب دز بعد از پرتودهی اول و دوم برای $V_G = 8V$



شکل (۲) تغییرات ولتاژ آستانه بر حسب دز بعد از پرتودهی اول و دوم برای $V_G = 2V$




شکل (۳) تغییرات ولتاژ آستانه بر حسب دز بعد از پرتودهی اول و دوم برای $V_G = 0V$


برای اولین و دومین تابش دهی در مورد ولتاژ بایاس $V_G = 8V$ ، مقادیر شیفت ولتاژ آستانه به طور تجربی همپوشانی کرده اند (شکل ۱)، ولی برای ولتاژ بایاس $V_G = 2V$ ، مقادیر شیفت ولتاژ برای دومین تابش دهی کمی بیشتر می باشند (شکل ۲)، در حالی که برای ولتاژ تابش ۰ ولت، مقادیر شیفت ولتاژ آستانه برای تابش دهی دوم به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است (شکل ۳). همچنین از شکل های (۱) تا (۳) نتیجه می شود که برای یک دز یکسان، افزایش ولتاژ بایاس منجر به افزایش شیفت ولتاژ آستانه می شود. شکل های (۴) و (۵) و (۶)، محوشدگی ماسفت با بایاس گیت ۰ و ۲ و ۸ ولت هنگام تابش دهی، را نشان می دهند. ملاحظه می شود که محوشدگی در دمای اتاق بعد از اولین تابش بزرگتر از محوشدگی بعد از دومین تابش، می باشد. همچنین محوشدگی برای ماسفت با مقدار بایاس گیت بالاتر هنگام تابش، بیشتر می باشد. همانطور که از شکل (۱)، ملاحظه می شود مقادیر شیفت ولتاژ آستانه برای تابش دهی اول و دوم برای بایاس ۸ ولت تقریباً یکسان می باشند، با این وجود محوشدگی بعد از اولین تابش دهی بیش از ۸۰٪ می باشد. این نشان می دهد که محوشدگی یک فاکتور محدود کننده برای دوباره استفاده کردن دزیمتر ماسفت نیست. از این رو، بعد از بازپخت در دمای اتاق این دزیمترها می توانند برای اندازه گیری دز تابش دوباره استفاده شوند. همچنین نمونه های با بایاس ۲ ولت هنگام تابش دهی (شکل ۲). ولی ضروری است که بازکالیبراسیون اضافی دیگری برای منحنی

$$\Delta V_T = F(D) \quad (4)$$


انجام دهیم. ماسفتهای تابش دهی شده بدون بایاس گیت (شکل ۳) را به دلیل تفاوت زیاد بین مقادیر شیفت ولتاژ آستانه بعد از تابش دهی اول و دوم، نمی توان دوباره برای اندازه گیری دز تابش استفاده نمود.



شکل (۴) تغییرات فیدینق بعد از پرتو دهی اول و دوم برای $V_G = 8V$



شکل (۵) تغییرات فیدینق بعد از پرتو دهی اول و دوم برای $V_G = 2V$



شکل (۶) تغییرات فیدینق بعد از پرتو دهی اول و دوم برای $V_G = 0V$

نتیجه گیری:

طراحی سیستم دزیمتری با استفاده از ترانزیستورهای تجاری قابل دسترس به دلیل قیمت کم آنها نسبت به ماسفتهای مورد استفاده در پزشکی (رادفتها) دارای مزایای آشکاری می باشد. برای رسیدن به این هدف، ما مطالعه جامعی را برای بررسی پاسخ این ماسفتهای تجاری در برابر تابش گاما، انجام داده ایم، تا قابلیت استفاده مجدد این ماسفتها را بعد از تابش دهی بررسی کنیم. نشان داده شده است که مقادیر شیفت ولتاژ آستانه بعد از تابش دهی اول و دوم، هنگامی که بایاس گیت ۸ V بود، تقریباً یکسان می باشند، درحالی که آنها برای بایاس گیت ۲ V، کمی متفاوت می باشند. چنان توافق نسبتاً خوبی ما بین شیفت مقادیر ولتاژ آستانه با در نظر گرفتن این حقیقت بدست آمده است که محوشدگی بعد

از اولین بازپخت ۱۰۰٪ نمی باشد، ولی بیشتر از ۸۰٪ است. اگر این ماسفتها بعد از اولین تابش در دمای اتاق برای مدت معینی نگهداری شوند، می توانند دوباره برای اندازه گیری دز تابش گاما مورد استفاده قرار بگیرند.

مراجع :

- [۱] Row bottom, C. G., Jaffray, D. A., Characteristics and Performance of Micro-MOSFET: an "Imageable" Dosimeter for Image Guided Radiotherapy, Med. Phys., 31 (2004), 3, pp. 609-615
- [۲] Jornet, N., et al., Comparison Study of MOSFET Detectors and Diodes for Entrance in Vivo Dosimetry in 18 MV X-Ray Beams, Med. Phys., 31 (2004), 9, pp. 2534-2542
- [۳] Scarantino, C. W., et al., An Implantable Radiation Dosimeter for Use in External Beam Radiation Therapy, Med. Phys., 31 (2004), 9, pp. 2658-2671
- [۴] A.G. Holmes. Siedle, The space charge dosimeter- General principles of a new method of radiation dosimetry, Nucl. Instrum. Methods, 121 (1974) 169-179.
- [۵] Glad stone, D. J., et al., Miniature MOSFET Radiation Dosimeter Probe, Med. Phys., 21 (1994), 11, pp. 1721-1728
- [۶] Ristic, G., Golubovic, S., Pejovic, M., Sensitivity and Fading of pMOS Dosimeters with Thick Gate Oxide, Sensors and Actuators A, 51 (1996), 2-3, pp. 153-158
- [۷] Ristic, G., Jaksic, A., Pejovic, M., pMOS Dosimetric Transistors with Two-Layer Gate Oxide, Sensors and actuators A, 63 (1997), pp. 129-134
- [۸] O'Connel, B., et al., Stacked RADFETs for Increased Radiation Sensitivity, IEEE Trans. Nucl. Sci., 43 (1996), 3, pp. 985-990
- [۹] Kelleher, A., et al., Investigation In to the Reuse of PMOS Dosimeters, IEEE Trans. Nucl. Sci., 41 (1994), 3, pp. 445-451
- [۱۰] Knoll, G. F., Radiation Detection and Measurement, 1989, John Wiley and Sons, New York, USA