



بهبود پاسخ آشکارسازهای CR-39 در میدان‌های نوترون سریع جهت بکارگیری در دزیمتری فردی

سمانه برداران^۱-فلامرز ترک زاده^۲-مهران طاهری^۱-منصور جعفری زاده^۳-مجید رضا صادقانی^۱

۱- امور حفاظت در برابر اشعه-سازمان انرژی اتمی

۲- پژوهشکده علوم هسته ای -پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

۳- پژوهشکده علوم هسته ای -پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی

چکیده:

آشکارسازهای خورش رد پای هسته ای حالت جامد، کاربرد وسیعی در دزیمتری نوترون دارند. این آشکارسازها که از مواد آلی تشکیل شده اند با نام های تجاری از قبیل *LR115*، *CR-39* و *PC* (پلی کربنات) می باشند. هدف از این تحقیق بهینه سازی شرایط آشکارسازی فیلم *CR-39* از شرکت (*Gamma Sonics*) و مقایسه پاسخ آن با فیلم پلی کربنات می باشد. با توجه به آزمایشات انجام شده شرایط بهینه آشکارسازی شامل: خورش شیمیایی برای *CR-39* (نرمالیته محلول خورش: 9 N NaOH ، دمای حمام: 80°C ، زمان خورش: ۵ ساعت) و الکتروشیمیایی (نرمالیته محلول خورش: 9 N NaOH ، شدت میدان: 32 kV/cm ، زمان خورش: ۵ ساعت) حاصل شده است. نتایج حاصل از شمارش فیلم های *CR-39* و *PC* (پلی کربنات) پرتو دیده پس از انجام عملیات خورش نشان می دهند که بعد از پرتو دهی در مقابل چشمه *Am-Be* حساسیت و پاسخ فیلم های *CR-39* حدود ۴۰ برابر نسبت به فیلم های پلی کربنات خورش شده با شرایط (خورش الکتروشیمیایی با محلول *PEW* با درصدهای وزنی ۴۵٪ آب، ۴۰٪ اتانول (الکل) و ۱۵٪ پتاس)، و ۱۴ برابر نسبت به فیلم های پلی کربنات خورش شده با شرایط (خورش الکتروشیمیایی با محلول *PMW* با اتیلن دیامین، ۴۰٪ متانول، ۲۵٪ آب، ۲۰٪ اتیلن دیامین و ۱۵٪ پتاس) بالاتر است که این امر در بهبود حساسیت دزیمترهای نوترون در میدان های نوترون سریع حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه: آشکارساز های خورش رد پای هسته ای-خورش الکتروشیمیایی و خورش شیمیایی - حساسیت و پاسخ فیلم *CR-39*- نوترون های سریع-شرایط خورش.

مقدمه:

خدمات مونیتورینگ فردی نوترون برای آن عده از افراد که با چشمه های نوترون کار می کنند انجام می شود. مهمترین منابع تولید نوترون، چشمه های رادیوایزوتوپی نوترون، رآکتورهای هسته ای و شتابدهنده ها به عنوان ذرات نوترونی می باشند. نوترون ها همچنین در جو کره زمین به عنوان ذرات ثانوی نیز تولید می شوند.



این نوترون‌ها در اثر برخورد پرتوهای پر انرژی کیهانی (عمدتا پرتون‌ها) با جو زمین تولید می‌شوند. آشکارسازهای رد پای هسته‌ای حالت جامد، آشکار سازهای مناسبی برای دزیمتری نوترون شناخته شده‌اند. از آنجایی که نوترون‌ها بدون بار هستند، ردپاهای ناشی از واکنش‌های هسته‌ای پس از ایجاد ذرات ثانوی باردار مانند پروتون‌های برگشتی و ذرات بار دار دیگر با انرژی‌های مشخص، توسط آشکارسازهای ردپای هسته‌ای حالت جامد (Solid State Nuclear Track Detector) SSNTD ظاهر می‌شود. بنابراین در دزیمتری نوترون با استفاده از SSNTD ها دو دسته از ذرات باردار نقش اساسی در ایجاد رد پاهای هسته‌ای دارند: ۱- اجزای شکافت یا ذرات باردار تولید شده در نتیجه واکنش‌های هسته‌ای ۲- ثبت مستقیم ذرات برگشتی که عمدتاً شامل پروتون‌های برگشتی در خود آشکارساز که ناشی از برخورد نوترون‌ها با هسته‌های تشکیل دهنده آشکارساز می‌باشد.

در سال‌های اخیر، مواد آلی، مواد مناسبی برای ساخت آشکارسازهای SSNTD شناخته شده‌اند. معروف‌ترین آشکارسازهای حالت جامد رد پای هسته‌ای CR-39، LR115 و پلی‌کربنات (PC) می‌باشند. مهم‌ترین تفاوت‌ها در پاسخ دزیمترهای رد پای هسته‌ای، ناشی از تفاوت در حساسیت ذاتی به ذرات باردار، روش آشکار سازی ردپاها و پیش‌خورش‌ها است. CR-39، یکی از پر کاربردترین آشکارساز SSNTD می‌باشد. نام شیمیایی آن Polyallyl Diglycol Carbonate (PADC) و فرمول شیمیایی آن $C_{12}H_{18}O_7$ است. CR-39 با انجام یک مرحله پیش‌خورش شیمیایی نسبت به پروتون‌ها حساس ترمی شود [۲]، آستانه آشکار سازی آن به زیر انرژی ۰/۱ MeV کاهش می‌یابد. پلی‌کربنات و CR-39 بدون انجام پیش‌خورش، در انرژی‌های بالای ۳ MeV حساسیت کمتری نشان می‌دهند. با توجه به پاسخ‌های متفاوت این نوع دزیمترها نسبت به شرایط ذکر شده در بالا، با تغییر شرایط خورش می‌توان امکان‌هایی را برای بدست آوردن نتایج بهتر در دزیمتری فراهم آورد. CR-39 در بازه وسیعی از انرژی‌ها به پروتون‌ها حساس است و این بهترین دلیل برای انتخاب این پلیمر در آشکار سازی نوترون بر طبق موارد زیر است:

- ۱) منحنی سطح مقطع پراکندگی آن برای واکنش (n,p) وسیع و تغییراتش نسبت به انرژی کند است
- ۲) بیشترین انرژی از نوترون به پرتون انتقال می‌یابد (۳) برد پروتون‌های برگشتی خیلی بیشتر از دیگر ذرات برگشتی سنگین‌تر و ذرات آلفا می‌باشد همچنین پاسخ CR-39 در مقایسه با سایر پلیمرها رضایت بخش‌تر است و فرآیند خورش شیمیایی برای این آشکار ساز دشواری چندانی ندارد. مجموعه این ویژگی‌ها بیانگر قابلیت بالای آشکار سازی نوترون‌های سریع می‌باشد و این برای اندازه‌گیری دز معادل بسیار مناسب است. با توجه به تحقیقات انجام شده، شرایط بهینه خورش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و برای هر نوع آشکارساز به صورت تجربی حاصل می‌شود. در عمل، مهم‌ترین پارامترها برای کنترل سرعت خورش آشکارسازها، دما،

غلظت و نوع ماده خورش، می باشد و شدت میدان خورش الکترو شیمیایی و فرکانس آن نیز عوامل موثر بر شکل گیری ردپاها هستند.

روش ها و مواد مورد استفاده :

برای بدست آوردن نرمالیتته مناسب محلول خورش شیمیایی برای آشکار سازی ذرات آلفا، ابتدا تعدادی فیلم پلی کربنات (PC) با چشمه ^{241}Am ، درفاصله ۱۰ mm هوا (معادل انرژی $4/77\text{MeV}$) پرتو دهی گردید. برای انجام خورش شیمیایی از محلول NaOH با نرمالیتته های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ استفاده شده است.

پیش خورش شیمیایی: در این پروسه، نیاز به محلول با نرمالیتته خاص، حمام، پیاله های مخصوص با گیره های فلزی می باشد. فیلم های پرتو دیده به گیره های فلزی متصل شده و درون ظرف شامل محلول خورش قرار گرفته و سپس داخل حمام با درجه حرارت انتخاب شده قرارداد می شود.

خورش الکترو شیمیایی: خورش الکترو شیمیایی این امکان را فراهم می سازد که تخریب های ناشی از ترک ها بزرگ شده و بنابر این شمارش چشمی و یا اتوماتیک آنها آسان تر صورت پذیرد. در خورش الکترو شیمیایی ردپاها روی آشکارسازها با اعمال میدان الکتریکی و با بکارگیری NaOH بعنوان محلول خورش رشد می کنند.

برای مقایسه بین پاسخ های فیلم های پلی کربنات و CR-39، تعدادی فیلم از هر نوع آشکارساز با ذرات آلفا با انرژی های مختلف به ترتیب $4/77\text{ MeV}$ ، $3/88\text{ MeV}$ ، $2/80\text{ MeV}$ ، 49MeV (نمودار ۱) توسط چشمه آلفای ^{241}Am پرتو دهی گردید. سپس، فیلم های پلی کربنات را با روش (Electro Chemical Etching) ECE (خورش الکترو شیمیایی) با محلول خورش PEW با درصد های وزنی (۱۵٪ پتاس، ۴۰٪ اتانول(الکل)، ۴۵٪ آب) به مدت ۳ ساعت ($E=32\text{ kV/cm}$, $f = 2\text{ kHz}$) [4] و فیلم های CR-39 با روش CE (Chemical Etching) (خورش شیمیایی) با محلول ۹ N NaOH به مدت ۵ ساعت در حمام با دمای 80° سانتی گراد، آشکار سازی گردیدند. پس از عملیات خورش، ابتدا تصاویر دیجیتالی فیلمها توسط سیستم اپتیکی (OLYMPUSE) و دوربین (JVC,TK-1085E,color video camera) ، در کامپیوتر ذخیره گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار شمارش ردپا NTCS، ردپاهای آشکار سازی شده از فیلم زمینه تمایز داده شده و شمارش گردیدند. برای پرتو دهی فیلم ها در میدان های نوترون سریع، از چشمه Am-Be استفاده گردیده و آشکارسازها بروی فانتوم استاندارد ISO با ابعاد $15\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ، در فاصله یک متری از چشمه به قدرت $10^4 \times 1/2\text{ n/sec}$ پرتو دهی گردیدند.



نتایج:

با توجه به آزمایشات متعدد روی سه پارامتر دما، زمان و غلظت شرایط بهینه برای آشکارسازی CR-39 به ترتیب نرمالیتته محلول خورش NaOH: ۹ N، دمای حمام: ۸۰ °C، زمان خورش: ۵ ساعت، نتیجه گردیدند. آزمایشها در دماهای مختلف ۶۰، ۷۰، ۷۵، ۸۰ و ۹۰ نشان می دهد که با افزایش دما پاسخ آشکارساز نیز افزایش می یابد اما از دمای بالای ۸۰ °C به علت تبخیر محلول خورش غلظت آن نیز تغییر می کند و بنابراین دمای ۸۰ °C به عنوان دمای بهینه انتخاب می گردد. مطالعه بروی غلظت های ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ نرمال نشان می دهد [2] که از نرمالیتته ۸ به بالا پاسخ افزایش می یابد ولی در نرمالیتته ۱۰ اشباع صورت می گیرد. در نتیجه، نرمالیتته ۹N به عنوان غلظت بهینه در نظر گرفته می شود. با افزایش زمان خورش، پاسخ نیز افزایش می یابد، ولی از طرفی کدر شدن سطح فیلم نیز با افزایش زمان خورش بیشتر می گردید. با توجه به این مساله و نتایج حاصل شده زمان ۵ ساعت به عنوان زمان بهینه انتخاب می گردد.


با اعمال شرایط بهینه خورش شیمیایی روی فیلم CR-39 مشاهده می شود که ردپا های روی فیلم به صورت دایره های توخالی (حبابی شکل) ظاهر می گردند. در پرتو دهی فیلم های CR-39 و پلی کربنات با پرتو آلفا با توجه به شمارش فیلم ها بالاترین راندمان مربوط به انرژی ۱/۵ MeV بوده است. همچنین مشاهده می شود که پاسخ CR-39 در پرتو دهی با آلفا نسبت به پلی کربنات حدود ۲۰٪ بیشتر است.

جدول شماره ۱ راندمان فیلم های پلی کربنات و CR-39 در پرتو دهی با نوترون را نشان می دهد. همانطور که در این جدول ملاحظه می شود، پاسخ فیلم های CR-39 با استفاده از خورش شیمیایی با شرایط ذکر شده در بالا نسبت به پاسخ پلی کربنات با استفاده از خورش شیمیایی با محلول PEW در پرتو دهی با نوترون حدود ۴۰ برابر بیشتر است. این نتیجه با نتایج بدست آمده در مرجع شماره ۲ نیز هم خوانی دارد. استفاده از اتیلن دیامین باعث افزایش پاسخ فیلم پلی کربنات در پرتو دهی با نوترون ها می شود که این افزایش به حرارت محیط بستگی دارد و در بهترین حالت در ۲۵ ° سانتی گراد به سه برابر پاسخ PC با محلول PEW افزایش می یابد.

حساسیت (Tracks/cm ² mSv)	مبدل بور ¹⁰ B	محلول خورش	آشکار ساز
۸۰۰	ندارد	NaOH	CR-39
۱۱۰۰	دارد	PEW	PC
۲۰	ندارد	PEW	PC
۶۰	ندارد	PEdMW	PC

جدول ۱- راندمان فیلم های پلی کربنات و CR-39 نسبت به پرتو دهی با نوترون با دز ۵ mSv


شکل های ۱ و ۲ رد پا در فیلم های CR-39 و پلی کربنات در پرتو دهی با ²⁴¹Am می باشد.



۱- شکل ردپاهای ظاهر شده در فیلم CR-39

در اثر پرتو دهی با آلفا با انرژی ۱/۴۹MeV

(۹ NaOH نرمالیت: ۸۰ C، زمان: ۵ ساعت، دما: شرایط خورش:)




۲- شکل رد پاهای ظاهر شده در فیلم پلی کربنات

در اثر پرتو دهی با آلفا با انرژی ۱/۴۹MeV


(شرایط خورش: t=۳hr, محلول خورش = PEW, f=۲KH, E=۲۴Kv/Cm)

برای بررسی نتایج حاصل از پرتودهی با نوترون، تعدادی فیلم CR-39 را با چشمه نوترون Am-Be به میزان یکسان 7mSv پرتودهی کرده و برای آشکار سازی آنها از روش پیش خورش شیمیایی و سپس خورش الکتروشیمیایی استفاده نمودیم. شکل های ۳ و ۴ ردپاهای ظاهر شده در فیلم های پلی کربنات و CR-39 ناشی از نوترون می باشند.



شکل ۳- ردپاهای ناشی از پرتودهی با نوترون در فیلم CR-39

(۵ ساعت با محلول ۹ N NaOH در دمای ۸۰^o سانتی گراد خورش شیمیایی و سپس خورش الکتروشیمیایی به مدت ۵ ساعت در ولتاژ $E=32 \text{ kV/cm}$)



شکل ۴- ردپاهای ناشی از پرتودهی با نوترون در فیلم پلی کربنات

(خورش الکتروشیمیایی با محلول PEW با درصدهای وزنی ۱۵٪ پتاس، ۴۰٪

اتانول(الکل)، ۴۵٪ آب، مدت ۳ ساعت، $E=32 \text{ kV/cm}$)

نکته دیگر حائز اهمیت در این تحقیق نقش الکل در حساسیت CR-39 می باشد، بطوریکه با افزایش الکل به محلول خورش NaOH با نرمالیت 9N ملاحظه می شود که حساسیت آشکار ساز به طرز چشمگیری کاهش می یابد که این امر ناشی از افزایش در سرعت خورش سطحی (Bulk) و در نتیجه کاهش در پاسخ آشکار ساز می باشد. Griffith & Tommasino این اثر را در آشکار سازی CR-39 با KOH مشاهده نمودند.

نتیجه گیری:

با توجه به آزمایشهای انجام شده و مقایسه پاسخ آشکارسازهای رد پای هسته ای CR-39 و پلی کربنات این نتیجه به دست آمد که پاسخ فیلم های CR-39 با استفاده از خوردش شیمیایی با شرایط ذکر شده در این تحقیق نسبت به پاسخ پلی کربنات با استفاده از خوردش شیمیایی با محلول PEW حدود ۴۰ برابر بیشتر است که این موجب پایین آوردن خطای پاسخ CR-39 در مقایسه با پلی کربنات می باشد. همچنین در این روش از قرائت نیمه اتوماتیک توسط نرم افزار NTCS و سیستم اپتیکی (OLYMPUSE) و دوربین (JVC,TK-1085E,color video camera) استفاده شده است که سرعت کار را بالا می برد.

منابع:

- 1- R. V. Griffith, J. H Thorangate, D. W. Rueppel and J. C Fisher, " Monoenergetic Neutron Response of Selected Etch Plastics For Personnel Neutron Dosimetry", Radiation Protection Dosimetry, NuclearTechnology Publishing, Vol. 1, No. 1, P. 61-71, 1981.
- 2- O. P. Massand, H. K. Kundu, P. K. Marathe and S. J. Supe "Development of Neutron Personnel Monitoring System Based On CR-39 Solid State Nuclear Track Detector", Division of Radiological Protection. 1990.
- 3-"Automatic image analysis system for nuclear track evaluation and counting applied to radiation dosimetry ", Taheri, M. In: Proceeding of the twenty-second International Conference on Nuclear Track in Solids, Barcelona, Spain, 22-27 August (2004).
- 4- Taheri. M. , S. Hosseini Toudeshki, "Characteristic Studies for Fast Detection of a Wide Energy Range of Alpha Particles in Polycarbonate Detectors ".Radiation Measurements 40, 307-310, 23/08/2005.
- 5-R.V. Griffith and L. Tommasino, in "Dosimetry for radiological protection at high energy particle accelerators", Chapter 1 in The dosimetry of ionizing radiation, Volume IV (K. R. Kase, B. E. Bjarngard, and F.H. Attix, editors, Academic Press, 1990).