



انجمن هسته‌ای ایران



اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۵



دانشگاه اصفهان

بررسی ترمولومینسانس بلور KBr به همراه ناخالصی‌های Li و Ti

حاجی علی ابراهیم^(۱)؛ شاه ملکی سجاد^(۲)

(۱) عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

(۲) دانشجوی کارشناسی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

تک بلورهای KBr با ناخالصی Li و Ti توسط روش چکرالسکی رشد داده شد. سپس منحنی درخشنده‌گی آن توسط دستگاه TLD (مدل هارشا) اندازه گیری شد و بررسی منحنی نتایج نشان می‌دهد که اثر Li و به همراه آن Ti بر ظهور قله‌های اصلی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

کلید واژه‌ها:

ترمولومینسانس، رشد بلور، کوره، چکرالسکی، هالید قلیایی

مقدمه:

به جامداتی که دارای نظم شبکه ای هستند بلور گویند. چکرالسکی در سال ۱۹۱۸ م. کشش بلور از مذاب را برای رشد بلورهای فلزی مورد مطالعه قرارداد. تک بلورها کاربردهای مختلفی در زمینه‌های اپتیکی و هسته‌ای دارند. در بعضی از بلورها نواقصی وجود دارد که از نظر بنیادی و کاربردی مورد توجه بوده است. ناخالصی‌هایی که در بلورهای فلزی وجود دارند استحکام آنها را افزایش داده، رسانایی الکتریکی و حرارتی را کاهش داده و در بلورهای عایق خواص نوری آن را شدیداً تغییر می‌دهد به طوری که اثرات جذب و نشر جدیدی به جای می‌گذارند [۱].

شرح آزمایش :

تک بلورهای قلیایی به روش چکرالسکی توسط کوره طراحی و ساخته شده در انسستیتو فیزیک کاربردی رشد داده شد. ابتدا در مرحله آماده سازی پودر نمک KBr به همراه ناخالصی Li و Ti با نسبت وزنی معین $\text{LiBr}, \text{TiO}_2$ توزیں شده و به منظور یکنواختی ترکیب حاضر را مخلوط می‌کنیم.

پس از ذوب ماده در داخل کوره به آرامی نطفه (seed) را با سطح مذاب تماس داده و عمل کشش بلور (pulling) را آغاز می‌کنیم. ابتدا رشد با قطر کم انجام می‌شود تا گردنی شدن (necking) مناسب کسب شود این عمل باعث می‌شود تا نفائص بلور به حداقل ممکن برسد. پس از عمل گردنی کردن مرحله

افزایش قطر بلور به اندازه مناسب و دلخواه آزمایش شروع شده و تا پایان رشد که همان به اتمام رسیدن و مذاب درون بوته است ادامه می‌یابد. در زیر اشکال مربوط به بلورهای KBr با ناخالصی Li و نیز بلور KBr با ناخالصی Li و Ti را نشان داده شده است، که این بلورها به روش چکرالسکی رشد یافته‌اند.




KBr:Li




KBr:Li,Ti

سپس بلورهای رشد داده شده در راستای صفحات شبکه‌ای به ابعاد مناسب برش داده شدند و منحنی درخشندگی آنها به کمک دستگاه TLD (مدل هارشا) اندازه گیری شد. شکل‌های (۱) و (۲) به ترتیب مربوط به این نمونه‌های KBr:Li, Ti و KBr:Li,Ti هستند



شکل (۱) KBr:Li- 5Gry- 224 °C

شکل (۲) KBr:Li,Ti -5Gry- 250°C

از منحنی‌ها بدست می‌آید که:

- (۱) سطح زیر منحنی گویای این مطلب است که دستگاه TLD مقدار 191.4nC شمارش کرده است و سه پیک A، B و C را مشخص می‌کند. بزرگترین پیک (یعنی پیک C) با شدت 95nA ظاهر شده است.

- (۲) سطح زیر منحنی 2.54nC می‌باشد پیک B حذف شده (و یا اثرش مشخص نیست) و پیک A شیفت پیدا کرده است و پیک C جایگایی به سمت دمای بالاتر دارد. بلندترین پیک (یعنی پیک C) در 867nA خوانده شده است.

همان طور که مشاهده می‌کنیم با افزودن ناخالصی‌های (Li و Ti) به KBr بر حسب این نمودارها می‌توان اهمیت ترمولومینسانس این بلور به شرح زیر ارزیابی نمود.

- ۱- نقش عنصر Li در شبکه بلوری به عنوان مرکز اصلی دام مطرح می‌شود.
- ۲- ناخالصی Ti به صورت مرکز بازترکیب عمل می‌کندو برای افزایش حساسیت پاسخ TL موثر می‌باشد.

نتیجه گیری:

با توجه به آنکه می‌دانیم محل تشکیل قله‌های TL در ناحیه ۱۵۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد از نظر خواص دزیمتری مناسب است بنابراین از مقایسه منحنی‌ها می‌توان افزایش حساسیت پاسخ دهی این ماده برای تابش یونیزان گاما را نتیجه گرفت که از نظر خواص دزیمتری مناسب می‌باشد [۲].

مرجع :

- [1] Brice James Coble, "Crystal Growth processes" (1986).
- [2] S.W.S. McKeever, "Thermoluminescence of Solids" (1988).